

N°DOP: DoPCRLF72.02

Date d'édition : 23/10/2018

Bloc ROUGE LISSE DES FLANDRESBrique perforée 220 x 220 x65
Quantité / palette : 260 - 962 KgÉlément de maçonnerie en terre cuite
Catégorie II - U
Utilisation: Maçonnerie non protégée (mur, cloison, poteau)

Système d'évaluation : 4



Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve

NORME: EN 771-1 +A1: 2015

Dimensions		Tolérances dimensionnelles	Plage
longueur	220 mm	T1	R1
largeur	220 mm		
hauteur	65 mm		

Caractéristiques essentielles	Performances		
Planéité	NPD		
Parallélisme	NPD		
Configuration	Briques de perforations avec un pourcentage de vide compris entre 30% et 40%		
Résistance à la compression (moyenne) à la face de pose	> 25 N/mm ² Classe : RC 250	EN 772-1	
Dilatation d'ue à l'humidité	≤ 0,6 mm/m	EN 772-19	
Adhérence	> 0,15 N/mm ²	EN 998-2 Annexe C	
Teneur en sels solubles	S2	EN 772-5	
Réaction au feu	A1	Décision 96/603/CE de la commission , amendée par la décision 2000/605 CE	
Absorption d'eau	10%		
Perméabilité à la vapeur d'eau	5/10		
Isolation acoustique contre les bruits aériens directs	Masse volumique: 1176 kg/m ³		
Catégorie D1	mini 1060 kg/m ³	maxi 1290 kg/m ³	EN 772-13
Résistance thermique	0,39 m ² .K/W	Selon rapport n°PO07301-2	
Durabilité	F2 "Exposition sévère"	NF EN 771-1/CN Annexe D	
Substances dangereuses	Pas de règlement applicable		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Gilles BERNARD, Président Directeur général

Lille, le 23/10/2018