

N°DOP: DoPEUPHRATE280.01

Date d'édition : 08/06/2023

Dénomination commerciale:

Brique Pleine ECO LOFT EUPHRATE 270x90x40

Quantité / palette : 435 - 935 Kg

Élément de maçonnerie en terre cuite

Catégorie II - U

Utilisation: Maçonnerie non protégée (mur, cloison, poteau)

Système d'évaluation : 4



Matériaux durables pour la construction

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve

NORME : EN 771-1 +A1: 2015

Dimensions		Tolérances dimensionnelles	Plage
longueur	270 mm	Tm	Rm
largeur	90 mm		
hauteur	40 mm		

Caractéristiques essentielles	Performances	
Planéité	NPD	
Parallélisme	NPD	
Configuration	NPD	
Résistance à la compression (moyenne) à la face de pose	> 25 N/mm ² Classe : RC 250	EN 772-1
Dilatation due à l'humidité	≤ 0,6 mm/m	EN 772-19
Adhérence	> 0,15 N/mm ²	EN 998-2 Annexe C
Teneur en sels solubles	S2	EN 772-5
Réaction au feu	A1	Décision 96/603/CE de la commission , amendée par la décision 2000/605 CE
Absorption d'eau	10%	
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	50/100 EN 1745	
Isolation acoustique contre les bruits aériens directs Catégorie D1	Masse volumique: 1 820 kg/m ³ mini 1 638 kg/m ³	maxi 2 002 kg/m ³ EN 772-13
Conductivité thermique	0,66 W/m.K NFEN 1745	
Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel/dégel	F2 "Exposition sévère" NF EN 771-1/CN Annexe D	
Substances dangereuses	Pas de règlement applicable	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Gilles BERNARD, Directeur Général

Lille, le 08/06/2023

BRIQUETIERIES DU NORD
9ème Rue - Port Fluvial - CS 30117
59025 LILLE CEDEX
Tél. : 03.20.17.01.00 - Fax : 03.20.00.84.04