

N°DOP: 73CONC65X105X220.01

Date d'édition : 02/01/2026

Dénomination commerciale:

Brique Pleine CONCORDE 6,5 x 10,5 x 22

Quantité / palette : 416 - 1 040 Kg

Élément de maçonnerie en terre cuite

Catégorie II - U

Utilisation: Maçonnerie non protégée (mur, cloison, poteau)

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve

Système d'évaluation : 4

30 Rue Gauthier 59242 Templeuve

NORME : EN 771-1 +A1: 2015

Dimensions		Tolérances dimensionnelles		Plage	
longueur	220 mm	T1		R1	
largeur	105 mm				
hauteur	65 mm				
Caractéristiques essentielles			Performances		
Planéité			NPD		
Parallélisme			NPD		
Configuration			NPD		
Résistance à la compression (moyenne)			> 25 N/mm²		
à la face de pose			Classe : RC 250		
Dilatation due à l'humidité			≤ 0,6 mm/m		
Adhérence			> 0,15 N/mm²		
Teneur en sels solubles			S2		
Réaction au feu			A1		
Absorption d'eau			10%		
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau			5/10		
Coefficient de reflexion solaire (Albédo)			0,44		
Isolation acoustique contre les bruits aériens directs			Masse volumique: 1 820 kg/m³		
Catégorie D1			mini		
			1 638 kg/m³		
			maxi		
			2 002 kg/m³		
Conductivité thermique			0,66 W/m.K		
Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel/dégel			F2 "Exposition sévère"		
Substances dangereuses			Pas de règlement applicable		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Eric Olivier TCHIO, Responsable Qualité & Environnement

Lille, le 02/01/2026

BRIQUETTERIES DU NORD
9ème Rue - Port Fluvial - CS 30117
59025 LILLE CEDEX
Tél. : 03.20.17.11.00 - Fax : 03.20.00.84.04