

N°DOP: 73IVOI65X105X220.01

Date d'édition : 02/01/2026

Dénomination commerciale:

Brique Pleine IVOIRE

Quantité / palette : 416 - 1 040 Kg

Élément de maçonnerie en terre cuite

Catégorie II - U

Utilisation: Maçonnerie non protégée (mur, cloison, poteau)

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Système d'évaluation : 4

Fabriquée à l'usine de Templeuve
30 Rue Gauthier 59242 Templeuve**NORME : EN 771-1 +A1: 2015**

Dimensions		Tolérances dimensionnelles	Plage
longueur	220 mm	T1	R1
largeur	105 mm		
hauteur	60 mm		

Caractéristiques essentielles	Performances	
Planéité	NPD	
Parallélisme	NPD	
Configuration	NPD	
Résistance à la compression (moyenne) à la face de pose	> 25 N/mm ² Classe : RC 250	
Dilatation due à l'humidité	≤ 0,6 mm/m	
Adhérence	> 0,15 N/mm ²	
Teneur en sels solubles	S2	
Réaction au feu	A1	
Absorption d'eau	10%	
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	50/100	
Coefficient de reflexion solaire (Albédo)	0,54	
Isolation acoustique contre les bruits aériens directs Catégorie D1	Masse volumique: 1 820 kg/m ³ mini 1 638 kg/m ³ maxi 2 002 kg/m ³	
Conductivité thermique	0,66 W/m.K	
Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel/dégel	F2 "Exposition sévère"	
Substances dangereuses	Pas de règlement applicable	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Eric Olivier TCHIO, Responsable Qualité & Environnement

Lille, le 02/01/2026

BRIQUETTERIES DU NORD
9ème Rue - Port Fluvial - CS 30117
59025 LILLE CEDEX
Tél. : 03.20.17.01.40 - Fax : 03.20.00.84.04